

SOP grade オーフアン® ポリプロピレンフィルム

製品の特徴

特殊樹脂を使用することにより、透明性、耐衝撃性に優れた、軟質 CPP フィルムです。

持ち手の耐久性が高くなるため、写真のような手提げ袋の用途にも適しております。

また、同用途の PE 製のフィルムと比較して剛性が高く、包装袋として使用した場合の自立性、見栄えが向上します。

汎用 CPP フィルムと同様の取扱いが可能です。



物性

	単位	SOP6	A (弊社汎用品)	測定方法
厚み	μm	80	80	ダイヤルゲージ
引張降伏点	MPa	18	24	JIS K 7127
衝撃強さ	J	2.0	1.0	0JK 法
へイズ [※] (4枚)	%	10	73	JIS K 7136

※数値は代表値であり、規格値ではありません

主な採用実績

重量物包装 (液体物ボトル等の手提げ袋)
カードホルダー

既存厚み

60, 65, 80, 100 μm

※既存厚み以外やコロナ処理の追加も検討可能です。お気軽にお問合せ下さい。

お問い合わせ先

大阪営業所
〒530-0001
大阪市北区梅田 1-2-2-1300 号
大阪駅前第2ビル 1322号
TEL:06-6346-0751 FAX:06-6346-1006

オージェイ株式会社

東京営業所
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町 2-3-1
NBF 神田須田町ビル 6F
TEL:03-6847-9300 FAX:03-6847-9305